

TECHNISCHE FICHE

STARCOAT OPSTANDEN

BESCHRIJVING

STARCOAT OPSTANDEN is een wortelbestendige gebruiksklare waterdichtingshars op basis van bitumen en monocomposant polyurethaan.

GEBRUIK

Procede van opstanden met een vloeibare waterdichting.
Behandeling van opstanden en detailpunten van de waterdichtingsmembranen uit het AXTER-gamma.
Voor nieuwbouw en renovatiewerken.
Geschikt voor volgende type platte daken : ontoegankelijke, technische, toegankelijk voor voetgangers en lichte voertuigen, groendaken.
Eveneens geschikt voor het volledig waterdicht maken van bloembakken.
Bijzonder geschikt voor plaatsen waar geen vlam mag gebruikt worden.

PLAATSING

Twee lagen STARCOAT OPSTANDEN (700 g/m² + 700 g/m²) met een versterkingsdoek MATCOAT OPSTANDEN gekleefd tussen de twee lagen STARCOAT OPSTANDEN.
Plaatsing d.m.v. een borstel of roller.
Droogtijd : 3 tot 24 u tussen twee lagen.
Gebruikstemperatuur is tussen de 5 en 35 °C (buiten deze marges dient de originele viscositeit aangepast worden met een verdunning van xyleen).

STOCKAGE

Opslaan in een frisse en verluchte plaats.
Beschutten tegen warmte, zonnestralen, regen en vriestemperaturen.
Maximale duur van opslag (in originele gesloten verpakking) : 1 jaar.

VERPAKKING

Metalen bussen :
- 4 kg (karton van 4 bussen)
- 20 kg
Kleur : zwart

OPMERKINGEN

Het reinigen van de werktuigen, gebruikt materieel en bevlekte oppervlakken moet direct na het aanbrengen gebeuren d.m.v. aceton of ethyleenacetaat.
De gebruikte hulpmiddelen (penselen, kleefbanden, ...) zijn normaal niet herbruikbaar en moeten telkens na langere werkonderbreking vervangen worden.

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	1 g/cm ³
Droogrest	> 85 %
Viscositeit bij 25 °C (ASTM D 2196-86)	15 000 - 25 000 mPa.s
Vlampunt	> 50 °C